



КНАУФ-ХП Старт

Штукатурка гипсовая

Область применения

КНАУФ - ХП Старт - сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Предназначена для ручного нанесения на любые основания толщиной слоя от 10 мм до 30 мм в один слой внутри помещений.

Технические характеристики

Толщина слоя
Минимальная: 10 мм
Максимальная: 30 мм

Расход материалов

КНАУФ - ХП Старт - 10 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм.
КНАУФ - Бетоконтакт - 0,1 кг на м²
КНАУФ - Тифенгрунд - 0,1 кг на м²

Упаковка и хранение

КНАУФ - ХП Старт фасуется в бумажные мешки по 25 кг. Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал из поврежденных

мешков пересыпать в целые и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев.

Подготовка поверхности

Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5 °С. Основание под штукатурку должно быть сухим, очищенным от грязи, пыли и отслоений. Металлические элементы защитить от коррозии. Гигроскопичные поверхности обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд, слабо и не впитывающие влагу, плотные поверхности, например, бетон, цементную штукатурку, обработать грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт.

Порядок работ

Один мешок (25 кг) сухой смеси КНАУФ - ХП Старт засыпать в емкость с чистой холодной водой (14 л) и перемешать вручную или строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы. Приготовленную растворную смесь в течение 40 минут нанести на поверхность и разровнять с помощью правила. После начала схватывания растворной смеси "подрезать" ее правилом.

Оборудование и инструменты сразу после использования промыть водой. Загрязненные емкости и инструменты сокращают время использования растворной смеси.

Рекомендации

Если требуется оштукатуривание в два слоя, тогда необходимо поверхность первого, еще незатвердевшего слоя волнообразно "причесать" штукатурным гребнем или сделать насечку

в форме ласточкина хвоста и уже на затвердевшую поверхность нанести второй слой. Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Перед нанесением декоративного покрытия, поверхность обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ